



BOLSAS PARA COCCIÓN

BCV 200 X 300 95 MICRAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Coextrusión de PA/LLDPE
Grosor: 95 My (20/75)
Peso/Unidad área: 10,50 g/1

PERMEABILIDAD

	Unidades	M. Ensayo	
Vapor de agua	Cm ³ /m ² .dia.atm.	ASTM F 1249-89	2,67
Oxígeno	Cm ³ /m ² .dia.atm.	ASTM F 3985-81	19,92
Anídrido Carbónico	Cm ³ /m ² .dia.atm.	ASTM F 1434-82	164,07

PRUEBAS MECÁNICAS

	Unidades	M. Ensayo	
Masa de rotura por impacto	Gramos	NP 3058- ISO 1184	435
Tensión Máxima	Mpa	NP 3058- ISO 1184	20,06
Tensión de Rotura	Mpa	NP 3058- ISO 1184	19,92
Fuerza Máxima	KN	NP 3058- ISO 1184	0,04
Desgarre de Rotura	Mm	NP 3058- ISO 1184	229,2
Aptitud de Soldadura	Grados		70/165
Rango temperatura	Grados		120/-40

APTO CONTACTO CON ALIMENTOS

*Los datos reflejados en el presente documento, son fieles a los proporcionados por el fabricante del producto. Tav Food packing, S.L, no se hace responsable de cualquier daño o consecuencia de la interpretación de dichos datos, siendo meramente orientativos a nivel comercial. Los documentos originales se encuentran depositados en nuestras instalaciones, a disposición de las correspondientes Autoridades Sanitarias.